



#### **POPIS PRODUKTU:**

**PIASKOWIECLUX** je akrylátovo-silikónová, na vodnej báze, ochranná a posilňujúca impregnácia, ktorá má schopnosť prenikať hlboko do pieskovca a chrániť ho pred škodlivými účinkami vody, mrazu, chloridových iónov a atmosférických škodlivín.

#### **ROZSAH POUŽITIA:**

**PIASKOWIECLUX** je určený na spevnenie a ochranu pieskovca, napríklad základov a fasád domov, ako aj plotov a krbov. Je vhodný aj na fasádne obklady z betónu, vrátane tých, ktoré sú farbené v hmote. Impregnáciu nepoužívajte na **vonkajšie vodorovné** povrchy. Impregnácia je určená na vonkajšie a vnútorné nátery.

#### **VLASTNOSTI:**

##### **PIASKOWIECLUX impregnácia na pieskovec:**

- robí chránený povrch hydrofóbnym a zabraňuje nasiaknutiu povrchu
- zvyšuje mrazuvzdornosť
- zvyšuje životnosť chránených povrchov a zabraňuje erózii kameňa
- chráni pred biologickou koróziou
- chráni pred znečistením a rozmrazovacími soľami
- umožňuje udržiavať povrch čistý
- zlepšuje odolnosť voči poveternostným vplyvom a agresívnym faktorom
- pri hromadne zafarbených betónových plochách impregnácia oživí ich farbu

#### **ÚDAJE O PRODUKTE:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Viskozita [s] (miska Ford Ø 4),20 °C   | <b>10-15</b>         |
| Hustota maximálne [g/cm <sup>3</sup> ] | <b>1,1</b>           |
| Farba                                  | <b>transparentná</b> |

#### **SPÔSOB POUŽITIA:**

##### **Príprava povrchu:**

Impregnáciu naneste na čistý a suchý povrch. Povrchy je najlepšie čistiť pomocou tlakového náradia s vodou a čistiacim prostriedkom. Stopy rias a húb odstráňte prostriedkami na to určenými, napr. GRZYBOBÓJCA od firmy AKSIL.

##### **Aplikácia:**

Pred použitím impregnáciu dôkladne premiešajte.

Aplikujte jednu, dve alebo tri vrstvy v závislosti od nasiakavosti podkladu a zamýšľaného konečného výsledku. Pieskový kameň, ktorý má tendenciu sa odlupovať, by ste mali zabezpečiť aspoň dvakrát a ak chcete dosiahnuť mierny lesk, naneste tri vrstvy impregnácie (lesk sa objavuje len na hutnejších povrchoch, na veľmi poréznych povrchoch ho nie je možné dosiahnuť).

Každú nasledujúcu vrstvu sa odporúča aplikovať skôr, ako predchádzajúca zaschne, teda „mokré na mokré“.

Na aplikáciu impregnácie na veľké plochy je najlepšie použiť nízkotlakový nástrek. Impregnáciu je možné nanášať aj valčekom alebo štetcom.

Na umývanie natieracích nástrojov použite vodu.

Natieračské práce vykonávajte za vhodných poveternostných podmienok (bez hmly, dažďa, snehu).

Impregnáciu je potrebné vykonať pri teplote podkladu a okolia od 5°C do 25°C.

---

#### **ÚČINNOSŤ:**

Až 6- 8 m<sup>2</sup> z 1 litra impregnácie jedným impregnovaním - účinnosť závisí od štruktúry povrchu, nasiakavosti a použitého nástroja.

---

#### **ZÁRUČNÁ DOBA:**

24 mesiacov od dátumu výroby v továrensky zapečatenom obale.

Produkt skladujte pri teplote od +5°C do +35°C.

Produkt je citlivý na mráz.

---

#### **ZDRAVOTNÉ A POŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ TIPY:**

Škodlivé pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok

Uchovávajte mimo dosahu detí

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia

Zlikvidujte obsah/nádobu do odpadových separačných nádrží dostupných vo vašej obci

EUH208: Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže spôsobiť výskyt alergickej reakcie

Nariadenie (ES) č. 528/2012: obsahuje konzervačné látky na ochranu pôvodných vlastností ošetrených produktov.

Obsahuje reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1), oktylinón (ISO), pyritión zinočnatý, terbutrín, 1,2 - benzizotiazol-3(2H)-ón, pyridín-2-tiol-1-oxid, sodná soľ, etanol.

---

#### **NORMY, SCHVÁLENIA, TESTY, VOC:**

PLATNÁ NORMA: ZN/ 2001/ AKSIL-2

Limit obsahu VOC: (Kat. A/h/FW): 30g/l

Produkt obsahuje menej ako 30 g/l.

---

#### **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

##### **Zvyšky tekutého produktu:**

Nevypúšťajte do kanalizácie. Likvidujte v súlade s platnými predpismi.

##### **Odpad z obalov:**

Prázdny obal by sa mal po dôkladnom vyčistení znova použiť alebo zlikvidovať

**BDO: 000033027**

---

**BALENIE:** Plastové balenie s kapacitou: 1000l, 160l, 20l, 10l, 5l, 1l



**AKSIL** Fabryka Specjalistycznych  
Wyrobów Lakierowych sp.z o.o.

39-205 Pustków, Pustków 363D tel.(+48) 14 682 76 14

[www.aksil.pl](http://www.aksil.pl); e-mail: [aksil@aksil.pl](mailto:aksil@aksil.pl)