



POPIS VÝROBKU:

AKSILBET LAZURA NA BETONOVÉ DŘEVO je akrylátová, vodou ředitelná barevná lazura pro ochranné a dekorativní nátěry. Je vyrobena z moderních surovin, které zaručují nejvyšší kvalitu.

OBLAST POUŽITÍ:

AKSILBET LAZURA NA BETONOVÉ DŘEVO je určena pro:

- nátěr betonových plotů z betonu s otiskem dřevěné struktury
- renovaci pružných fasádních desek
- renovaci modelových omítek zhotovených z hmot imitujících dřevo.

Lze použít v exteriéru i interiéru.

VLASTNOSTI:

- zvýrazňuje vizuální efekt desky
- dostupná v nejoblíbenějších barvách dřeva
- trvanlivá a stálá barva odolná proti UV záření
- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
- lehce saténový lesk

VLASTNOSTI:

| Vlastnosti výrobku | |
|--|---|
| hustota při teplotě $23 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$, g/cm^3 | maximálně 1,05 |
| lesk | pod úhlem 60° < 10-12 satén |
| doba schnutí nátěru při $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ a relativní vlhkosti vzduchu $55 \pm 2\%$ <ul style="list-style-type: none">• stupeň 3, maximálně [h] | 3 |

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Příprava podloží:

Natírané podloží by mělo být suché, nosné, čisté, bez prachu, mastných skvrn a jiných nečistot ovlivňujících přilnavost výrobku.

Příprava výrobku:

Výrobek je připraven k použití. Před aplikací velmi důkladně promíchejte. U různých výrobních šarží dané barvy spojte ve větší nádobě a důkladně promíchejte. Neředte.

Nanášení:

Nanášejte štětcem nebo válečkem. Doporučujeme nanášet štětcem, čímž získáte charakteristické pruhy imitující přírodní mořené dřevo. Výrobek nanášejte na suchý povrch v tenké vrstvě při okolní teplotě +10 °C až 25 °C a vlhkosti vzduchu do 70 %. Teplota podloží musí být o 3 °C vyšší než teplota rosného bodu.

Po nanesení první vrstvy naneste další vrstvu po zaschnutí předchozí; krátká doba schnutí umožňuje nanést další vrstvu již po 2 až 4 hodinách.

Výsledný dekorativní efekt závisí na způsobu aplikace, savosti podkladu a počtu nanesených vrstev.

Čerstvě nanesený nátěr je třeba chránit před deštěm a mrazem.

K mytí malířských nástrojů použijte vodu.

SPOTŘEBA:

Spotřeba závisí na typu natíraného povrchu, tj. struktuře, pórovitosti a způsobu aplikace. Do 9 m²/l při jedné vrstvě nátěru.

ZÁRUČNÍ DOBA:

24 měsíců od data výroby. Výrobek skladujte při teplotě +5 °C až +30 °C.

Chraňte před mrazem.

POKYNY K BOZP A POŽÁRNÍ OCHRANĚ

Standardní věty o nebezpečnosti:

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261: Zamezte vdechování prachu, dýmu, plynu, mlhy, par, aerosolů.

P280: Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranu dýchacích cest, ochranu očí, ochrannou obuv.

P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P501: Odstraňte obsah/obal do kontejneru na tříděný odpad, který se nachází ve vaší obci.

Doplňující informace:

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-isothiazol-3-on, Reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [číslo ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [číslo ES 220-239-6] (3:1), oktylinon (ISO).

UFI: Y4W2-S0EA-F00R-MP33

BDO: 000033027

NORMY, POVOLENÍ, SCHVÁLENÍ, ZKOUŠKY:

PLATNÁ NORMA: ZN/2024/AKSIL – 3

Limitní obsah VOC pro tento výrobek: (Kat. A/i/FW): 140g/l. Výrobek obsahuje méně než 140 g/l.

OBALY:

Plastové obaly s objemem: 10l, 5l, 1l.



**Fabryka Specjalistycznych Wyrobów
Lakierowych Sp. z o.o.**
Pustków 363D, 39-205 Pustków, Polsko
tel. 14 682 7614, aksil@aksil.pl
www.aksil.pl